



# bito Tac Maskenband außen TA 708

mit sehr hoher Klebkraft, zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen

## 1. Produktvorteile

- 14 Tage UV-stabil
- vielseitig einsetzbar - auch auf Stein, Putz und Mauerwerk
- für außen
- verschiedene Folienbreiten

## 2. Einsatzbereiche

Zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen wie Stein, Putz, Mauerwerk usw. Sehr hohe Klebkraft. Nicht auf empfindlichen Untergründen einzusetzen.

## 3. Technische Daten

<b>Trägermaterial</b>	Gewebeband
<b>Folie</b>	HDPE Abdeckfolie
<b>Klebstofftyp</b>	Naturkautschuk
<b>Klebkraft auf Stahl</b>	9 N/25 mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	max. 50° C
<b>Gesamtdicke</b>	ca. 30µ
<b>Folienstärke</b>	10µ
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	trocken bei +5°C bis +25°C
<b>UV-Beständigkeit</b>	2 Wochen
<b>Bandbreiten</b>	550 mm, 1.400 mm und 2.700 mm
<b>Rollenlänge</b>	20 m
<b>Farbe</b>	blau und farblos
<b>Lagerung</b>	unverarbeitet, 12 Monate im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20 °C Lagertemperatur

**Verpackungseinheiten**Rollen pro Karton  
Kartons pro Palette30 (550 mm), 30 (1.400 mm), 18 (2.700 mm)  
30 (550 mm), 18 (1.400 mm), 30 (2.700 mm)

## 4. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, staubfrei und frei von trennenden Substanzen sein.

## 5. Verarbeitung

Direkt nach dem Abziehen gleichmäßig am Objekt andrücken. Folie vorsichtig aufklappen.

## 6. Besondere Hinweise

keine

## 7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

**Technische Beratung**

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127